

# TOP LOCK

17.06.2024 | VERZE 1

Jednosložkový akrylátový gel pro uzavření struktury kamenných koberců

## VÝHODY

- Uzavření povrchu na vodorovných i svislých plochách
- Zabraňuje usazování nečistot
- Jednoduché zpracování (pouze 1 složka)
- UV stabilní
- Jednoduchá aplikace



**Snadná  
tvarovatelnost**



**Ekologická  
nezávadnost**



**Jednoduchá a rychlá  
realizace**



**Snadná údržba**



**UV stabilní**

## SPECIFIKACE

### **Možnost využití:**

Využití pouze v interiéru na uzavření povrchu kamenných koberců - vodorovná i svislá plocha. Prostory, které nejsou zatíženy vodou (kuchyně, pokoje).

### **Omezení:**

Využití pouze v interiéru.

Nedoporučujeme do vlhkých prostor (koupelny), kvůli běhání.

### **Balení:**

Maloobchodní 5 kg; velkobchodní 15 kg

### **Skladování:**

12 měsíců od data výroby při teplotách nad +12 °C do +25 °C, v originálním obale na stinném místě.

# APLIKAČNÍ ČÁST

## Příprava podkladu:

Na nový povrch je možno aplikovat bez dalších příprav, nejdříve však po 24 - 48 hodinách. Povrch musí být pochůzný a nesmí lepit.

Starší povrch zbavit nečistot a nesoudržných částí. Povrch setřít vlhkým hadrem. Mastné skvrny či jiné chemické znečištění odstraníme Acetonem.

Vyčištěný povrch necháme 24 hodin vyschnout.

## Aplikace:

Před aplikací TopLock promíchat pomaluobrátkovým míchadlem 1 minutu. Po zamíchání je materiál připraven k okamžité aplikaci.

Aplikujeme pomocí spárovacího hladítka nebo gumové stěrky.

Po vytvrzení je materiál čirý.

### Upozornění:

Během aplikace a vytvrzování nesmí TopLock přijít do přímého styku s vodou a jinými chemickými látkami. Pozor na rosný bod, teplota vzduchu i podkladu musí být minimálně o +3 °C vyšší než rosný bod.

### Bezpečnost:

Viz. bezpečnostní list TopLock

## ZPRACOVATELSKÁ DATA

<b>Spotřeba</b>	dle frakce kameniva: 0,8 - 0,9 kg/m <sup>2</sup> u frakce 2-4 mm 1,0 - 1,1 kg/m <sup>2</sup> u frakce 4-7 mm
<b>Zpracovatelnost</b>	3 hodiny
<b>Plná zatížitelnost</b>	7 dní při +20 °C
<b>Přidržitost k betonu</b>	≥ 0,6 MPa
<b>Aplikační teplota</b>	od +10 °C do +30 °C
<b>Pochůznost</b>	24 hodin při +20 °C

**CZ: TOPSTONE s.r.o.**

Družstevní 442, 753 01 Hranice  
Česká republika  
+420 580 582 580 | [info@topstone.cz](mailto:info@topstone.cz)  
[www.topstone.cz](http://www.topstone.cz)

ISO 9001, ISO 14001

**SK: TOPSTONE Slovensko s.r.o.**

prevádzka Vrbovská cesta 123  
921 01 Piešťany  
+421 918 459 563 | [info@topstone.sk](mailto:info@topstone.sk)  
[www.topstone.sk](http://www.topstone.sk)

**PARTNER / PRODEJCE:**

*Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.*