

# ACRYL DECORMIX

Aplikace dekorativního písku na svislé plochy

**Aplikační teplota: +10 °C až +30 °C**

**Teplota vzduchu i podkladu nesmí po dobu realizace a po dobu vytvrzení klesnout pod +10 °C**

1. Zhodnotím soudržnost a pevnost podkladu.
2. Připravím si realizační sadu nářadí: ocelové hladítko, pomaluobrátkové míchadlo, ochranné rukavice, brýle, pracovní oděv, textilie k čištění, špachtli nebo gumovou stěrku, ocelové míchadlo.
3. Rozvrhnu si časový plán s ohledem na dobu zpracovatelnosti směsi, která je 60 minut při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 40 %.
4. Správně připravím podklad – odstraním nesoudržné části, přebrousím, vysaji nebo vymetu.
5. Pro stěnový systém zvolíme zakončení do lišty – použitím hliníkové ukončovací lišty ve tvaru písmene L ve výšce realizovaného povrchu Acryl DecorMix. Směs písku a pojiva dotahují k ukončovací liště.
6. Před pokládkou přilepím všechny dilatační a koncové lišty pomocí TopFiller nebo T-Rex.

## POKLÁDKA

**Při zakoupení materiálu si prosím zkontrolujte šarže zakoupených písků, aby nedošlo vlivem různých odstínů ke vzniku nestejnobarevných fleků v ploše. Při nedodržení postupu nebude na pozdější reklamace brán zřetel.**

7. Na penetraci povrchu použiji Acryl DecorPrimer – ten po otevření promíchám a aplikuji štětcem nebo válečkem. Pokud mám velmi savý podklad, nanesu i druhou vrstvu, ale až po dokonalém vyschnutí první vrstvy.
8. Acryl DecorMix – balení 11,9 kg (3,4 kg pojiva a 8,5 kg písku).
9. Po otevření balení může být na povrchu bílá vrstva (pojivo). Toto není na závadu. Obsah kbelíku důkladně promíchám po dobu 2–3 minuty. Pojivo musí být důkladně vmícháno.
10. Aplikuji na stěnu směrem odspodu nahoru. Do suché penetrace aplikuji ocelovým hladítkem na svislou plochu od spodní hrany, postupně nanáším materiál a stahuji směrem dolů, aby byla plocha jednotná (uzavřená). K čištění hladítka používáme vodu.

**Před realizací svislých ploch doporučujeme pro lepší představu shlédnout instruktážní video a návod na našich stránkách:**



## Kdy mohu nový povrch zatížit?

V prvních 24 hodinách od ukončení pokládky povrch Acryl DecorMix mechanicky nezatěžuj. Plně vytvrzený je produkt po 2 dnech při 20 °C. Nezatěžovat chemicky.

## Záruční podmínky

Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé nesprávným nebo nevhodným užíváním, mechanickým poškozením, neodbornou manipulací a péčí, dále na vady mající původ ve skrytých vadách podkladních vrstev, utržení v podkladní vrstvě, poklesu (praskání) staveb (zpevněných ploch), nebo jejich částí způsobených vyšší mocí a z jiných důvodů, za které není prodávající odpovědný. Záruka se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení, na mírné změny barevnosti způsobené UV zářením nebo použitím plniva různých šarží.

## Záruční doba

Doba expirace materiálu Acryl DecorMix činí 12 měsíců  
Expirace je vyznačena na etiketách jednotlivých balení.

