

PolyaStone Wall DecorMix

Aplikace dekorativního písku na svislé plochy

Aplikační teplota: +5 °C až +25 °C

Teplota vzduchu i podkladu nesmí po dobu realizace a po dobu vytvrzení klesnout pod +5 °C

1. Zhodnotím soudržnost a pevnost podkladu.
2. Připravím si realizační sadu náradí: ocelové hladítko, váhu, vědro nebo kbelík (cca 10 l) pro míchání směsi PolyaStone Wall DecorMix, pomaluobrátkové míchadlo, ředidlo S6006, ochranné rukavice, brýle, pracovní oděv, textilie k čištění, špachtli nebo gumovou stěrku.
3. Rozvrhnu si časový plán s ohledem na dobu zpracovatelnosti směsi, která je 15-20 minut při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 40 %. Vyšší vlhkost vzduchu snižuje dobu zpracovatelnosti.
4. Správně připravím podklad – odstraním nesoudržné části, přebrousím, vysaji nebo vymetu.
5. Pro stěnový systém zvolíme zakončení do lišty – použitím hliníkové ukončovací lišty ve tvaru písmene L ve výšce realizovaného povrchu PolyaStone Wall DecorMix. Směs písku a pojiva dotahují k ukončovací liště.
6. Před pokládkou přilepím všechny dilatační a koncové lišty pomocí TopFiller nebo T-Rex.

POKLÁDKA

Při zakoupení materiálu si prosím zkontrolujte šarže zakoupených písků, aby nedošlo vlivem různých odstínů ke vzniku nestejnobarevných fleků v ploše. Při nedodržení postupu nebude na pozdější reklamace brán zřetel.

7. V samostatné menší plastové nádobě smíchám nejprve obě složky pojiva PolyaStone Wall DecorMix (složku A a složku B). Mísící poměry jednotlivých složek jsou uvedeny na obalu a k jejich odměření použiji váhu. Směs obou složek důkladně (maximálně 1,5 minuty) promíchám pomaluobrátkovým míchadlem.
8. Připravený, odmaštěný povrch napenetruji částí (0,5 kg) pojiva PolyaStone Wall DecorMix. Penetraci provádím křížovým tahem (špachtlí, hladítkem, případně gumovou stěrku). PolyaStone Wall DecorMix – balení 9,9 kg (0,9 kg pojiva, 0,5 kg penetrace + 8,5 kg písku).
9. Připravím si větší plastovou nádobu (min. 10 l), do které vsypu písek a do písku vmíchám zbylé množství pojiva (0,9 kg). Tuto směs důkladně (max 1,5 min.) za pomoci vrtačky promíchám, směs musí být homogenní.
10. Aplikuji na stěnu směrem odspodu nahoru. Do živé penetrace aplikuji ocelovým hladítkem na svislou plochu od spodní hrany, postupně nanáším materiál a stahuji směrem dolů, aby byla plocha jednotná (uzavřená). Pokud pokládám větší plochu, nebo musím pracovat ve více etapách či dnech, mohu pokládku přerušit a zakončit povrch tzv. ostrou hranou, tedy ukončit aplikaci do dilatační lišty a na druhý den bez problému v pokládkě pokračovat (pracovní spára bude vidět).

Před realizací svislých ploch doporučujeme pro lepší představu shlédnout instruktážní video a návod na našich stránkách:



Kdy mohu nový povrch zatížit?

V prvních 24 hodinách od ukončení pokládky povrch PolyStone Wall DecorMix mechanicky nezatěžuj. Plně vytvrzený je produkt po 7 dnech při 20 °C. Nezatěžovat chemicky.

Záruční podmínky

Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé nesprávným nebo nevhodným užíváním, mechanickým poškozením, neodbornou manipulací a péčí, dále na vady mající původ ve skrytých vadách podkladních vrstev, utržení v podkladní vrstvě, poklesu (praskání) staveb (zpevněných ploch), nebo jejich částí způsobených vyšší mocí a z jiných důvodů, za které není prodávající odpovědný. Záruka se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení, na mírné změny barevnosti způsobené UV zářením nebo použitím plniva různých šarží.

Záruční doba

Doba expirace materiálu PolyStone Wall DecorMix činí 12 měsíců. Expirace je vyznačena na etiketách jednotlivých balení.

