

# TOPSTONE PU 40 FC

Jednosložkový pružný tmel a lepidlo na polyurethanové bázi

26.01.2024 | VERZE 1

## VÝHODY

- Jednoduchá aplikace
- Skvělá přilnavost k většině stavebních materiálů
- Rychlé vytvrzení, po vytvrzení trvale pružný
- Chemická odolnost a voděodolnost
- Možnost překrytí nátěry



Snadná údržba



Vysoká odolnost



Dlouhá životnost



Jednoduchá a rychlá realizace / vytvrzení



Ekologická nezávadnost



Snadná tvarovatelnost

## SPECIFIKACE

### Možnost využití:

Vyplňování spár, utěšňování spár a drážek, spojení lehkých stavebních částí.

### Omezení:

Aplikace na pečlivě ošetřené povrchy. Aplikace do vlhkosti betonu 4 % hm, stáří betonu min. 28 dní.

### Balení:

Maloobchodní: salám 600 ml (v krabici 8 ks)

### Barva:

Šedá, bílá

### Skladování:

V originálním balení při teplotě od +5 °C do +25 °C, 12 měsíců od data výroby. Při aplikaci v chladném počasí nejprve uchovejte produkt 24 hodin před použitím při teplotě +20 °C.

# APLIKAČNÍ ČÁST

## Příprava:

Vložte salám do prázdného tubusu tmelící pistole a uřízněte 1 cm z vrchu salámu. Zavřete tubus a připevněte nástavec. Uřízněte nástavec uhlopříčně ve správném místě.

## Aplikace do spáry:

Pro ochranu okolních ploch doporučujeme spáry okolo páskovat „maskovací páskou“.

V případě aplikace do široké spáry (zpravidla širší, než 25 mm) se tmel aplikuje na oba okraje spáry, třetí vrstvou je pak vyplněn prostor mezi nimi.

Jakmile je spára zcela vyplněna, tmel se stáhne pomocí špachtle, nebo silikonové stěrky.

Maskovací pásku poté strhneme.

## Lepení:

Naneste v minimální tloušťce 2 mm a v maximální tloušťce 10 mm.

### Upozornění:

Po aplikaci chraňte tmel před stykem s vodou minimálně 5 hodin po aplikaci.

### Bezpečnost:

Viz. bezpečnostní list PU 40 FC

### ZPRACOVATELSKÁ DATA

<b>Spotřeba [ml]</b>	délka spáry [m] × šířka [mm] × hloubka [mm] Příklad: délka spáry [3 m] × šířka [20 mm] * hloubka [10 mm] = 600 ml
<b>Aplikační teplota</b>	od +5 °C do +30°C
<b>Hustota</b>	1,14 - 1,18 kg/l

#### CZ: TOPSTONE s.r.o.

Družstevní 442, 753 01 Hranice  
Česká republika  
+420 580 582 580 | info@topstone.cz  
www.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

#### SK: TOPSTONE Slovensko s.r.o.

prevádzka Vrbovská cesta 123  
921 01 Piešťany  
+421 918 459 563 | info@topstone.sk  
www.topstone.sk

#### PARTNER / PRODEJCE:

Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.