

TOPTHIX

Thixotropní plnivo na bázi speciálního polymeru

08.04.2024 | VERZE 1

VÝHODY

- Jednoduchá aplikace
- Nezkracuje čas zpracovatelnosti
- Plnění vybraných hmot TopStone do požadované konzistence
- Po smíchání s EP01, EP01 EKO, EP01 Barvená, EP01-R, EP02, EP02 EKO, EP02 Barvená, EP02 O možnost tmelení vodorovných i svislých ploch



Dlouhá životnost



Jednoduchá a rychlá realizace / vytvrzení



Ekologická nezávadnost



Snadná tvarovatelnost

SPECIFIKACE

Možnost využití:

- Po smíchání s EP01, EP01 EKO, EP01 Barvená, EP01-R, EP02, EP02 EKO, EP02 Barvená, EP02 O vytvoříme tmelící hmotu na přetmelení drobných výtlučků, prasklin, pórů, spár apod.
- Po smíchání s EP01, EP01 EKO, EP01 Barvená, EP01-R, EP02, EP02 EKO, EP02 Barvená, EP02 O je možné realizovat malé požlábký ve styku podlaha/stěna.
- Po smíchání s EP01, EP01 EKO, EP01 Barvená, EP01-R, EP02, EP02 EKO, EP02 Barvená, EP02 O je možné hmotu použít jako lepidlo, tmel.

Z chemického hlediska je možné plnit epoxidy, polyurethany, vinylestery, polyestery.

Omezení:

Plnivo vždy zamíchat tak, aby v hmotě nebyly hrudky.

Balení:

Maloobchodní 0,2 kg a 2 kg; velkoobchodní 10 kg

Skladování:

24 měsíců od data výroby při teplotách nad +5 °C do +25 °C, v originálním obale na stinném místě. Balení nenechávejte otevřené.

APLIKAČNÍ ČÁST

Příprava směsi:

TopThix nasype do požadované hmoty a důkladně promíchejte. Hmota nesmí obsahovat hrudky. Plnění dle požadované konzistence materiálu. Plnění doporučujeme nejdříve otestovat.

Návod k vytvoření tmelu:

Smíchejte již důkladně promíchanou EP01, EP01 EKO, EP01 Barvená, EP01-R, EP02, EP02 EKO, EP02 Barvená nebo EP02 O s TopThixem v poměru 10:1 až 15:1. Promíchanou hmotu aplikujte ocelovým hladítkem nebo špachtlí. Tmelit lze jak vodorovné, tak i svislé plochy.

Upozornění:

Během aplikace a vytvrzování nesmí tmel přijít do přímého styku s vodou a jinými chemickými látkami. Při aplikaci nepoužívat hořáky produkující CO₂ a vodní páru. Pozor na rosný bod, teplota vzduchu i podkladu musí být minimálně o +3 °C vyšší než rosný bod.

Bezpečnost:

Viz. bezpečnostní list TopThix

CZ: TOPSTONE s.r.o.

Družstevní 442, 753 01 Hranice
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz
www.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

SK: TOPSTONE Slovensko s.r.o.

prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone.sk
www.topstone.sk

PARTNER / PRODEJCE:

Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.